


# СкайПласт ST Rapid R1 (СТ Рапид Р1)

Пластификатор,  
добавка к бетонным и растворным смесям



Класс бетона	B7,5 – B25				
Пластификация	min <span style="display: inline-block; width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #00b050, #00b050);"></span> max				
Сохраняемость, мин.	30	60	90	120	180
Ранняя прочность	min <span style="display: inline-block; width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #e91e63, #e91e63);"></span> max				

СкайПласт ST Rapid R1 (СТ Рапид Р1) – Пластификатор. Обеспечивает стабильные пластифицирующие свойства благодаря использованию высококачественных модифицированных лигносульфонатов.

<p><b>Физические свойства</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Внешний вид</td> <td>Жидкость темно-коричневого цвета</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Слабый</td> </tr> <tr> <td>Общее содержание твердой фазы, %</td> <td>30% (в весовом отношении)</td> </tr> <tr> <td>Значение pH (неразбавленный)</td> <td>8±1,5</td> </tr> <tr> <td>Плотность, г/см<sup>3</sup></td> <td>1,160±0,03</td> </tr> </table> <p><b>Характеристики</b></p> <p>Повышение подвижности с П1 до П3 Увеличение конечной прочности не менее чем на 35% Снижение водопотребности вяжущего на 16% Снижение истираемости бетона Экономия энергоносителей Увеличение водонепроницаемости Увеличение морозостойкости</p> <p><b>Преимущества</b></p> <p>ЖБИ изделия Повышенная долговечность благодаря улучшенным прочностным характеристикам Товарные бетонные и растворные смеси, твердеющие в естественных условиях при положительной температуре и с применением внешнего тепла, в том числе электропрогрев Повышение перекачиваемости Совместимость с разными видами цемента</p> <p><b>Рекомендации по использованию</b></p> <p>Дозирование <b>Рекомендуемый диапазон дозирования СкайПласт ST Rapid R1 (СТ Рапид Р1) 0,5~ 1,17% от массы цемента.</b> Рекомендуется вводить с водой затворения.</p>	Внешний вид	Жидкость темно-коричневого цвета	Запах	Слабый	Общее содержание твердой фазы, %	30% (в весовом отношении)	Значение pH (неразбавленный)	8±1,5	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,160±0,03	<p>Оптимальная дозировка ST Rapid R1 (СТ Рапид Р1) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий. Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.</p> <p><b>Хранение и обращение</b></p> <p>СкайПласт ST Rapid R1 (СТ Рапид Р1) следует хранить при комнатной температуре в отсутствии прямого воздействия солнечного света. При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев.</p> <p><b>Стандарт упаковки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Налив</li> <li>• 1 160кг / Крупно объемный контейнер</li> </ul> <p><b>Охрана здоровья и безопасность</b></p> <p>СкайПласт ST Rapid R1 (СТ Рапид Р1) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом.</p> <p>Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 5745-004-94590966-2012 изменения 1,2. Экспертное заключение № 043.01612.475 от 07.06.2012 Сертификат соответствия № 0174273</p>
Внешний вид	Жидкость темно-коричневого цвета										
Запах	Слабый										
Общее содержание твердой фазы, %	30% (в весовом отношении)										
Значение pH (неразбавленный)	8±1,5										
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,160±0,03										

