


ST Retard G1 (СТ Ретард Г1)

Замедлитель,
добавка к бетонным и растворным смесям



ST Retard G1 (СТ Ретард Г1) – Замедлитель. Добавка, замедляющая сроки схватывания смеси до 48 часов.

Физические свойства ST Retard G1 (СТ Ретард Г1)		Хранение и обращение
Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета	
Запах	Слабый	
Общее содержание твердой фазы, %	30% (в весовом отношении)	
Значение pH (неразбавленный)	9±1,5	
Плотность, г/см ³	1,160±0,03	
Характеристики		
<p>Послойное бетонирование</p> <p>Снижение тепловыделения в массивных конструкциях</p> <p>Снижение интенсивности набора прочности</p>		
Преимущества		
<p>Отсутствует влияние на свойства суперпластифицирующих добавок</p> <p>Совместимость с разными видами цемента</p>		
Рекомендации по использованию		
<p>Дозирование</p> <p>Рекомендуемый диапазон дозирования ST Retard G1 (СТ Ретард Г1): 0,3~0,5% от массы цемента.</p> <p>Хорошо растворяется в воде. Рекомендуется вводить в воду затворения.</p> <p>Оптимальная дозировка ST Retard G1 (СТ Ретард Г1) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.</p> <p>Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.</p>		

