

**БСР**БЕТОННЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
РЕШЕНИЯ

# СкайПласт ST CS (СТ ЦР)

Водоредуцирующая добавка, предназначенная для применения в качестве пластифицирующей добавки к томпоажным растворам с целью регулирования реологических свойств.

**СкайПласт ST CS (СТ ЦР)** – Комплексная водоредуцирующая стабилизирующая добавка на основе сополимеров карбоновых кислот акрилового ряда и их эфиров.

Физические свойства		<b>Хранение и обращение</b> СкайПласт ST CS (СТ ЦР) следует хранить при комнатной температуре в отсутствие прямого воздействия солнечного света. При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет (шесть) месяцев.
Внешний вид	Жидкость от прозрачно-желтого до светло-коричневого цвета	
Запах	Слабый	
Значение pH (неразбавленный)	6,5 ± 1,5	
Плотность г/см <sup>3</sup>	1,030 ± 0,03	
<b>Область применения</b> Цементирование скважин		<b>Стандарт упаковки</b> • Налив • 1 030кг / Крупнообъемный контейнер
<b>Преимущества</b> Позволяет создавать облегченные тампоажные системы Увеличивают конечную прочность Увеличивает устойчивость цементных растворов к седиментации Обеспечивает уменьшение давления закачки и продаки Уменьшает гидравлическое сопротивление раствора Снижает В/Т отношение Продлевает сроки схватывания смеси свыше 6 часов		
<b>Рекомендации по использованию</b> <b>Дозирование</b> <b>Рекомендуемый диапазон дозирования:</b> 0,5~ 2,5% от массы вяжущего Хорошо растворяется в воде, рекомендуется добавлять в воду затворения. Оптимальная дозировка ST CS (СТ ЦР) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий. Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.		
<b>Охрана здоровья и безопасность</b> СкайПласт ST CS (СТ ЦР) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или вовремя перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом. Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 5745-001-9459066-2011 Изменение №1-20		

Химические продукты

