




БСР

БЕТОННЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
РЕШЕНИЯ

# СкайПласт ST 5.1 (СТ 5.1)

Суперпластификатор,  
добавка к бетонным и растворным смесям

Класс бетона	B20 – B60				
Пластификация	min				max
Сохраняемость, мин.	60	90	120	180	210 240
Ранняя прочность	min				max

СкайПласт ST 5.1 (СТ 5.1) – Комплексный суперпластификатор на основе поликарбоксилата для сборного железобетона. Добавка адаптирована для перекачки водными насосами.

<p><b>Физические свойства</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Внешний вид</td><td>Жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Слабый</td></tr> <tr> <td>Общее содержание твердой фазы, %</td><td>25% (в весовом отношении)</td></tr> <tr> <td>Значение pH (неразбавленный)</td><td>7,5±1,5</td></tr> <tr> <td>Плотность, г/см³</td><td>1,060±0,03</td></tr> </table> <p><b>Характеристики</b></p> <p>Повышение подвижности с П1 до П5 Увеличение прочности в возрасте 1 суток более чем на 30% Снижение расхода цемента до 25% Увеличение конечной прочности не менее чем на 20% Снижение водопотребности вяжущего на 18-25% Снижение истираемости бетона Увеличение водонепроницаемости Увеличение морозостойкости</p> <p><b>Преимущества</b></p> <p>Самоуплотняющийся бетон с высокими показателями текучести Применяется для сборного железобетона Повышенная долговечность благодаря улучшенным прочностным характеристикам Товарные бетонные и растворные смеси, твердеющие в естественных условиях при положительной температуре и с применением внешнего тепла, в т.ч. электропрогрев</p> <p><b>Рекомендации по использованию</b></p> <p><b>Дозирование</b> <b>Рекомендуемый диапазон дозирования</b> СкайПласт ST 5.1 (СТ 5.1) : 0,5 ~ 1,2 % от массы цемента Рекомендуется вводить с водой затворения.</p>	Внешний вид	Жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета	Запах	Слабый	Общее содержание твердой фазы, %	25% (в весовом отношении)	Значение pH (неразбавленный)	7,5±1,5	Плотность, г/см³	1,060±0,03	<p>Оптимальная дозировка ST 5.1 (СТ 5.1) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.</p> <p>Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.</p> <p><b>Хранение и обращение</b></p> <p>ST 5.1 (СТ 5.1) следует хранить при комнатной температуре в отсутствие прямого воздействия солнечного света. При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 6 (шесть) месяцев.</p> <p><b>Стандарт упаковки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Налив</li> <li>• 1 060 кг / Крупно объемный контейнер</li> </ul> <p><b>Охрана здоровья и безопасность</b></p> <p>СкайПласт ST 5.1 (СТ 5.1) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом.</p> <p>Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 5745-001-9459066-2011 Изменение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Экспертное заключение № 01.05.П.11223.04.14 от 21.04.2014 Сертификат соответствия № 2120195.</p>
Внешний вид	Жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета										
Запах	Слабый										
Общее содержание твердой фазы, %	25% (в весовом отношении)										
Значение pH (неразбавленный)	7,5±1,5										
Плотность, г/см³	1,060±0,03										