

# СкайПласт ST Antifreeze AF 8 (СТ Антифриз АФ 8)

Противоморозная добавка  
для бетонов и растворов



СкайПласт ST Antifreeze AF 8 (СТ Антифриз АФ 8) – Добавка на основе комплекса солей являющихся антифризами и веществами которые увеличивают скорость гидратации. Переназначена для проведения работ по бетонированию строительных конструкций при низких и отрицательных температурах окружающей среды. Не содержит хлоридов.

<b>Физические свойства</b>		<p>Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.</p>
Внешний вид	Жидкость от прозрачного до светло-коричневого цвета	
Запах	Слабый	
Общее содержание твердой фазы, %	25% (в весовом отношении)	
Значение pH (неразбавленный)	8±1,5	
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,180±0,03	
<b>Характеристики</b>		<p><b>Хранение и обращение</b> STAntifreeze AF8 (СТ Антифризе АФ8) не требует особенного хранения, возможно хранить при естественной температуре окружающего воздуха до -15 избегать попадания прямых солнечных лучей При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев.</p> <p><b>Стандарт упаковки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Налив</li> <li>• 1 170кг / Крупно объемный контейнер</li> </ul> <p><b>Охрана здоровья и безопасность</b> СкайПластSTAntifreeze AF8 (СТ Антифризе АФ8) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом. Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 5745-013-9459066-2017</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение точки замерзания воды в бетоне</li> <li>• Ускорение твердения при положительной температуре</li> <li>• Набор прочности бетона и строительного раствора при отрицательной температуре</li> </ul>		
<b>Преимущества</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бетонирование в зимний период</li> <li>• Совместимость с разными видами цемента</li> </ul>		
<p><b>Рекомендации по использованию</b> Дозирование <b>Рекомендуемый диапазон дозирования</b> СкайПласт ST Antifreeze AF 8 (СТ Антифриз АФ 8) Для тепло бетона от 0,3 до 1% от массы цемента по готовому продукту Хорошо растворяется в воде, рекомендуется разбавлять перед применением.</p>		
<p>Оптимальная дозировка может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий</p>		